



### Рекомендации по нанесению пропитки

#### «Натуральная защита на основе льняного масла D-WOOD»

Для получения качественного результата от применения пропитки D-WOOD следует соблюдать наши рекомендации и тогда, Вы, гарантированно получите красивую, окрашенную, защищенную деревянную поверхность, которая будет радовать Вас долгие годы.

1. Древесина должна быть чистой, сухой (максимальная влажность 20%), не мерзлой!
2. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.). Необходимо подготовить поверхность древесины шлифованием. Шлифовка должна выполняться абразивными материалами с коэффициентом зернистости P120.
3. После шлифовки необходимо удалить пыль с поверхности древесины.
4. Равномерно нанести первый слой пропитки D-WOOD втиранием в поверхность кистью из натуральной щетины, максимально растирая по поверхности.
5. Излишки, подтеки удалить хлопковой ветошью.
6. Важно!!! Чем тоньше слой, тем покрытие лучше просыхает! В толстом слое покрытие на основе натурального масла сохнет очень долго и морщится.
7. Второй слой наносится через 12 часов, тем же способом, что и первый.
8. Нанесение производится при температуре от + 10 до +25 градусов.
9. Если древесина рыхлая и хорошо впитывает покрытие, возможно нанесение третьего слоя.
10. Рекомендуем для уличного покрытия грунтовать обратную сторону доски этой же пропиткой.
11. Не забывайте проводить профилактические работы - обрабатывайте повторно деревянные поверхности пропиткой D-WOOD раз в год, т.к. со временем, под воздействием атмосферных влияний, УФ - лучей, при эксплуатации древесины в агрессивной среде поверхностный слой покрытия древесины изменяет цветовые оттенки и разрушается.
12. Ветошь и материалы, пропитанные пропиткой, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).